

BT 1110

REVISÃO: 02/2015

Atende Norma: 23/DPC

Supermarine ABC 095

Componente A: 095.0499 (Vermelho),

095.0990 (Preto), 095.0599 (Azul) e

095.0492 (Vermelho Claro)

Componente B: NA



Supermarine ABC 095 utiliza em sua composição matérias primas especialmente selecionadas, que conferem excelente proteção contra incrustações pelo alisamento/erosão do filme de tinta. Produto *tin free* de alto desempenho, de auto-polimento e certificação IMO AFS/CONF/26.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**TIPO**

Tinta antiincrustante a base de polímeros organometálicos com óxido cuproso incorporado, monocomponente.

USO RECOMENDADO

Recomendado para pintura de fundo chato e vertical de embarcações. Indicada para condições estáticas e dinâmicas. Também indicada para barcos de recreação.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

COR	Vermelho, Preto, Azul, Vermelho Claro	
TEXTURA	Acetinado	
SÓLIDOS POR VOLUME	56% ± 3	Conforme ISO 3233
PESO POR LITRO	2,0 ± 0,05 g/ml	Conforme ASTM D 1475
PONTO DE FULGOR	24°C	
RENDIMENTO TEÓRICO	7,0 m ² /l para 80 µm 3,73 m ² /l para 150 µm	
ESPESSURA ÚMIDA	143µm a 268 µm	
ESPESSURA SECA	80µm a 150 µm	
TEMPO DE SECAGEM, para 80 µm	25°C	
		Mínimo Máximo
	Toque	2 h
	Manuseio	4 h
	Repintura	10 h
CONDIÇÕES AMBIENTAIS	Temperatura	Deverá estar entre 0 e 40°C
	Umidade Relativa	Entre 30 e 85%
	Ponto de orvalho	Substrato no mínimo 3°C acima do ponto de orvalho
	Redutor	499.0000 / 483.0000
	Trincha	Não é necessário diluir. Método recomendado somente para retoques e reforços em cordões de solda, quinas, etc.
DADOS DE APLICAÇÃO	Rolo	Necessita maior número de demãos para atingir a espessura desejada. Diluir até 10% em volume com redutor recomendado. Utilizar rolo resistente a solventes (lã de carneiro). A lã deverá estar cortada bem rente ao rolo para não ocorrer formação de bolhas durante aplicação.
	AirLess	Diluir até 10% em volume com redutor recomendado. Utilizar bicos de tamanho entre 23 a 29 e pressão na bomba entre 175 e 210 kgf/cm ² (2490 a 2990 psi).

BT 1110

REVISÃO: 02/2015

Atende Norma: 23/DPC

Supermarine ABC 095

Componente A: 095.0499 (Vermelho),

095.0990 (Preto), 095.0599 (Azul) e

095.0492 (Vermelho Claro)

Componente B: NA



PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE	Direto sobre aço carbono	A superfície deverá estar seca, isenta de sais, óleos, graxas, gorduras, poeiras e outros contaminantes, e revestida com <i>primer</i> recomendado.
	Primer recomendado	Consulte nosso Departamento Técnico.
	Pintura já existente	A superfície deverá estar limpa, isenta de óleos, graxas e poeira. Não poderá apresentar áreas com deslocamentos. Proceder lixamento leve, a seco, com lixa grana 220, para quebra de brilho.
	Acabamento recomendado	NA

PRAZO DE VALIDADE 6 meses a contar da data de fabricação.

NÚMERO ONU 1263

NÚMERO DE RISCO 33

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

1. O rendimento prático deste produto é variável de acordo com espessura aplicada, método e técnica de aplicação, tipo e rugosidade do substrato e condições ambientais.
2. A taxa de erosão depende da temperatura da água do mar, da velocidade do navio, das regiões de operação, etc.
3. Não jogar embalagens utilizadas, rolos, pincéis ou outros equipamentos no mar.
4. Devido ao elevado teor do princípio ativo (Óxido Cuproso), de coloração tipicamente avermelhada, a versão Azul desta linha de produtos apresenta coloração suja.
5. Intervalo mínimo para lançamento na água (alagamento) após a última demão de AF é de 10 h e o máximo é de 10 dias.

RECOMENDAÇÕES PREVENTIVAS

1. O uso e/ou manuseio inadequado deste produto pode ser perigoso à saúde e provocar fogo ou explosão. Não o use antes de tomar as medidas necessárias para evitar danos e ferimentos.
 2. Armazenagem: Armazenar o produto em ambientes abrigados, com boa ventilação e a uma temperatura máxima de 40°C. Não expor diretamente aos raios solares.
 3. Inflamabilidade: Produto inflamável. Mantenha-o longe de chamas e faíscas.
 4. Inalação: Evite respirar os vapores, mantendo boa ventilação durante a aplicação e a secagem.
 5. Manuseio: Evitar contato com a pele e os olhos, utilizando luvas, óculos, protetores, máscaras e cremes protetores. Não comer ou beber perto do local da aplicação. Manter longe do contato de crianças e animais.
-

BT 1110

REVISÃO: 02/2015

Atende Norma: 23/DPC

Supermarine ABC 095

Componente A: 095.0499 (Vermelho),

095.0990 (Preto), 095.0599 (Azul) e

095.0492 (Vermelho Claro)

Componente B: NA



EM CASO DE ACIDENTE

1. Contato com a pele: Lavar com água abundantemente e promover limpeza com sabão neutro.

2. Contato com a roupa: Retirar as roupas atingidas e lavá-las.

3. Vazamentos: Isolar a área e não fumar. No caso do derramamento ser grande e em área confinada, utilize proteção respiratória. Evite inalar os vapores. Estancar e conter o derramamento com areia, pó de serra ou terra, e transferir o líquido e o sólido de contenção para embalagens separadas, a fim de proceder ao descarte.

4. Incêndio: Proteger os recipientes não avariados com jato d'água sob forma de neblina. Apagar o fogo com extintores de CO₂, espuma ou pó químico.

5. Respingos nos olhos: Lave-os imediatamente com água limpa corrente (por no mínimo 10 minutos) e procure atendimento médico imediato.

IMPORTANTE: Para maiores informações consulte a FISPQ - ficha de informações de segurança de produto químico deste produto.
